

# ACRYL SATIN OCEAN

Intérieur  
Extérieur

Peinture acrylique satinée résistante et lessivable

AFNOR T 36.005 - Famille I - Classe 7b2

**ACRYL SATIN OCEAN** est une peinture à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour la décoration des supports intérieurs usuels du Bâtiment : murs, plafonds, toile de verre. Peinture également applicable en extérieur après préparation des supports

## Performances principales

- Facilité d'emploi à la brosse et au rouleau
- Excellentes blancheur et opacité
- Sans odeur, occupation rapide des locaux
- Insensibilité aux fonds alcalins

## Caractéristiques techniques

Composition en blanc :

- Liant : dispersion acrylique
- Constituants solides : dioxyde de titane et extendeurs minéraux

Aspect en pot : légèrement pâteux

Masse volumique à 20°C : 1,27 g/cm<sup>3</sup> +/- 0,02

Extrait sec en poids : 55 % +/- 2

Extrait sec volumétrique : 43 % +/- 2

Séchage (20°C – 65% HR) :

- Sec au toucher : 2 heures
- Délai de recouvrement : 12 heures

Rendement superficiel : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L (brosse, rouleau)

Aspect du film sec : satiné pommelé

Résistance à l'alcalinité des fonds : bonne

## Destination

**ACRYL SATIN OCEAN** s'applique sur tous fonds traditionnels peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien.

## Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Traiter les microorganismes et les mousses à l'aide de FONGIVORE Les anciens fonds durs ou laqués seront dépolés préalablement et les fonds friables seront fixés avec Durfix'onip. Sur plaques de plâtre, plâtre ou enduit : appliquer Primocéan ou Fixocéan

## Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des microorganismes.

En intérieur: température minimum 8°C – hygrométrie inférieure à 65%

En extérieur : température minimum 5°C – hygrométrie inférieure à 80%

Humidité des supports : <5%

## Mode d'emploi

**ACRYL SATIN OCEAN** s'applique en 2 couches sur fonds imprimés ou non :

- à la brosse acrylique type Silkor Aqua : prêt à l'emploi
- au rouleau poils courts 10 mm Microfibres tissés (type Microstar 10 – Rotaplast) : prêt à l'emploi
- au pistolet sans air (buse 0,018" à 0,021") type Airlessco : dilution 3 à 5% d'eau

Nettoyage du matériel : eau

**Conditionnement** : 15 Litres

## Teintes :

- Blanc.
- 1130 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc.



**Conservation en emballage hermétique d'origine** : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel

**Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE – 29<sup>ème</sup> adaptation modifiée au 1<sup>er</sup> Mars 2007)** : se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.



Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 30 g/

**Edition : Janvier 2007**

**Nota** : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une

édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.