

## Peinture acrylique veloutée lessivable

AFNOR T 36.005 - Famille I - Classe 7b2

**ACRYL VELOUR OCEAN** est une peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour la décoration des supports courants du Bâtiment : murs et plafonds, toiles de verre et tissus muraux, plâtres sains et plaques de plâtre cartonnées.

### Performances principales

- Grande facilité d'application à la brosse et au rouleau.
- Aspect velouté, garnissant régulier
- Séchage rapide, sans odeur
- Haut pouvoir couvrant
- Bonne adhérence sur anciens fonds de peinture glycérophtalique lessivée
- Facilité d'entretien
- Excellente lessivabilité

### Caractéristiques techniques

#### Composition en blanc :

- Liant : dispersion acrylique
- Constituants solides : dioxyde de titane et extendeurs minéraux

#### Aspect en pot : pateux

Masse volumique à 20°C : 1,42 g/cm<sup>3</sup> +/- 0,02

Extrait sec en poids : 62% +/- 2

Extrait sec volumétrique : 45% +/- 2

#### Séchage (20°C - 65% HR) :

- Sec au toucher : 2 heures
- Délai de recouvrement : 6 heures

Rendement superficiel théorique : 8 à 9m<sup>2</sup>/l (brosse, rouleau)

Aspect du film sec : satin velouté

Résistance à l'alcalinité des fonds : bonne

### Destination

**ACRYL VELOUR OCEAN** s'applique sur tous fonds traditionnels peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien.

### Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Les anciens fonds durs ou laqués seront dépolis préalablement et les fonds friables seront fixés avec Durfix'onip. Sur plaques de plâtre, plâtre ou enduit : appliquer Primocéan ou Fixocéan

### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des microorganismes. Température minimum 8°C maximum 35°C-Hygrométrie relative inférieure à 65% Humidité du support doit être inférieure à 5%

### Mode d'emploi

**ACRYL VELOUR OCEAN** s'applique en 2 couches sur fonds imprimés ou non

- à la brosse acrylique type Silkor Aqua : prêt à l'emploi
- au rouleau poils courts 10 mm Microfibres tissés (type Microstar 10 - Rotaplast) : prêt à l'emploi
- au pistolet sans air (buse 0,018" à 0,021") type Airlessco : dilution 3 à 5% d'eau

Nettoyage du matériel : eau

**Conditionnement** : 15 Litres

### Teintes :

- Blanc.
- 1130 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc.



**Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert** : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel

**Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE- 29<sup>ème</sup> adaptation modifiée au 1<sup>er</sup> Mars 2007)** : se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 40 g/l



**Edition : janvier 2007**

connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.