

Peinture mate à base de résine Pliolite®

AFNOR T 36.005 - Famille I- Classe 7b1

PLIOCEAN est une peinture façade garnissante à base de résine pliolite® pour les travaux neufs ou de Rénovation

Performances principales

- Facilité d'application au rouleau et à la brosse
- Excellente opacité et pouvoir garnissant
- Bon temps de reprise
- Bonne adhérence sur fonds alcalins
- Bonne tenue aux intempéries
- Perméabilité à la vapeur d'eau très élevée

Caractéristiques techniques

Composition en blanc : <ul style="list-style-type: none">• Liant : résine Pliolite®• Constituants solides : dioxyde de titane et extendeurs minéraux Aspect en pot : thixotrope Masse volumique à 20°C : 1,64 g/cm ³ +/- 0,02 Extrait sec en poids : 73,5 % +/- 2% Extrait sec volumétrique : 44 % +/- 2%	Séchage (20°C – 65% HR) : <ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 3 heures• Délai de recouvrement : 24 heures Rendement superficiel théorique : 8 m ² /l (brosse, rouleau) Aspect du film sec : mat Résistance à l'alcalinité des fonds : excellente
--	---

Destination

PLIOCEAN laisse respirer le mur, s'applique sur tous fonds traditionnels bruts, peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien.

Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des micro-organismes en surface.

- Température extérieure : minimum + 5°C
- Température du fond prêt à peindre : minimum + 5°C / maximum + 35°C.
- Humidité du fond prêt à peindre : < à 5%
- Hygrométrie relative : < à 80%

Mode d'emploi

PLIOCEAN s'applique généralement en 2 couches

*Brosse et rouleau : dilution de 5 à 10% de white spirit selon la porosité du fonde en 1^o couche.

*Pistolet sans air (buse 21-25/1000'') : dilution de 3 à 5 % de white spirit

Nettoyage du matériel : white spirit

Conditionnement : 15 litres

Teintes :

- Blanc.
- 1130 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc.



Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel

Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE– 29^{ème} adaptation modifiée au 1^{er} Mars 2007) : se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.



Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 415 g/l.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.