

AFNOR T 36.005 - Famille I - Classe 4a

PRIMOCEAN est une impression grasse destinée à tous les supports intérieurs sains, non alcalins du bâtiment : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduits de dégrossissage et de lissage, bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

Performances principales :

- Impression nourrissante et régulatrice des fonds neufs ou anciens.
- Excellente opacité et pouvoir garnissant.
- Séchage rapide.
- Bon durcissement.
- Compromis idéal permettant une régularité d'aspect des finitions satinées et brillantes.

Caractéristiques techniques

Composition en blanc :

- Liant : résine alkyde
- Constituants solides : dioxyde de titane et extendeurs minéraux

Aspect en pot : légèrement thixotrope

Masse volumique à 20°C : 1,58 g/cm³ +/- 0,02

Extrait sec en poids : 78% +/- 2

Extrait sec volumétrique : 56% +/- 2

Séchage (20°C - 65% HR) :

- Sec au toucher : 6 heures
- Délai de recouvrement : 8 heures

Rendement superficiel théorique : 8 m²/kg (brosse, rouleau) selon la nature du fond

Aspect du film sec : mat

Résistance à l'alcalinité des fonds : non

Destination :

En intérieur, **PRIMOCEAN** s'applique sur tous fonds traditionnels bruts, peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien : murs et plafonds des pièces sèches et humides; huisseries et boiserie intérieures.

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Les anciens fonds durs ou laqués seront préalablement dépolis.

Sur fonds friables, imprimer avec **DURFIX'ONIP**.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensant, gelés, ou présentant des microorganismes.

Les fonds anciens très durs seront dépolis.

Température minimum 5°C - maximum 35°C - hygrométrie relative 65%.

Mode d'emploi :

PRIMOCEAN s'applique en 1 couche :

- Brosse et rouleau : dilution de 3 à 5% de white-spirit.
- Pistolet sans air : essai préalable selon le matériel d'application.
- Nettoyage du matériel : white-spirit.

Conditionnement : 25 kg.

Teintes :

Existe en blanc.

Ne pas dépasser 5% de colorants universels.

Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert : 24 mois à l'abri de la chaleur.

Hygiène et sécurité : Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur .

Edition : Février 2005

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

DELETANG DISTRIBUTION

10-16 bd de la Vallée - 36000 CHATEAUROUX - Tel : 02 54 34 03 04 - Fax : 02 54 34 54 56

39 rue F. Roosevelt - 37000 TOURS - Tel : 02 47 49 35 45 - Fax : 02 47 38 50 97

85 rue des Cassines - 45560 SAINT DENIS EN VAL - Tel : 02 38 51 23 06 - Fax : 02 38 51 28 82

51 av de Courmon - 63170 AUBIERES - Tel : 04 73 27 36 69 - Fax : 04 73 27 98 64

33 av Berthelot - 87000 LIMOGES - Tel : 05 55 10 87 87 - Fax : 05 55 10 84 91

23 rue Henri Sellier - 79000 NIORT - Tel : 05 49 17 01 01 - Fax : 05 49 17 02 02

Sites de production certifiés ISO 9001/2000